



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX BM-P

KSK-Primer

Grondlaag voor ARDEX BM koude zelfklevende baan

Voldoet aan de eisen van DIN 18195-2 tabel 1

Caoutchouc-bitumenbasis

Oplosmiddelvrij

Gebruiksklaar

Voor droge en licht vochtige minerale ondergronden



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-299
kundendienst@ardex.de
www.ardex.nl

ARDEX BM-P

KSK-Primer

Toepassing:

Grondlaag voor ARDEX BM koude zelf-klevende baan. ARDEX BM-P verstevigt de ondergrond, bindt stof en verbetert de hechting van de koude zelfklevende baan.

Samenstelling:

Oplosmiddelvrije, gebruiksklare grondlaag op caoutchouc-bitumenbasis.

Vorbereiding van de ondergrond:

DIN 18195-3 constructieafdichtingen en DIN 1053 metselwerkuitvoeringen in acht nemen.

De mineraal gebonden ondergrond kan droog of licht vochtig, moet echter stevig en stabiel, schoon, olie- en vetvrij en vrij van holtes, gapende scheuren en graten zijn. Randen moeten worden afgerond. Druppelnatte plaatsen of staand water moeten vermeden worden.

In de inwendige hoeken moeten hollijsten met een beenlengte van 8 cm worden gemaakt met b.v. ARDEX S 33 snelwerkende montagemortel.

Richtlijnen in het informatieblad voor ARDEX BM zelfklevende koude baan respecteren.

Verwerking:

De ondergrond eerst instrijken met ARDEX BM-P KSK primer. Het aanbrengen gebeurt met een borstel of kwast. Niet bij regen of vorst verwerken. Na het drogen van de grondlaag volgt de verlijming van de ARDEX BM koude zelfklevende baan.

Gereedschap en vervuilde plaatsen onmiddellijk afwassen met water.

Opmerking:

Bij de verwerking moet de temperatuur van de oppervlakte van het bouwdeel en de omgevingstemperatuur meer dan +5 °C tot 30 °C bedragen.

Water-, regen- en vorstinwerking moet men voorkomen tijdens de verwerking en droogtijd.

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnorm:

Mengverhouding: ca. 0,15 – 0,30 l/m²

S.G.: ca. 1,0 kg/l

Vaste inhoud: ca. 60 %

Kenmerking volgens GefStoffV: geen

Verpakking: emmer met 30 l
emmer met 10 l

Opslag: beschermd tegen vorst opslaan, kan in droge ruimtes ca. 12 maanden in de originele afgeschloten verpakking bewaard worden