



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX BM-T 10

Lasband

Aaneenlasband voor afdichtingsmaatregelen in het systeem met ARDEX BM koude zelfklevende baan (KSK)

Afdichten van langs- en dwarsstootvoegen onder de koude zelfklevende baan en van gecompliceerde details, zoals buisdoorvoeren, vloerinlaten, randen, hoeken enz.

Aan beide zijden sterk zelfklevend ook bij lage temperaturen

Onmiddellijk water- en slagregendicht

Scheuroverbruggend

Schone en eenvoudige verwerking



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
D-58430 Witten · Postbus 6120
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-299
kundendienst@ardex.de
www.ardex.nl

ARDEX BM-T 10

Lasbandband

Toepassing:

Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem met ARDEX BM koude zelfklevende baan (KSK).

Afdichten van langs- en dwarsstootvoegen onder de koude zelfklevende baan, overgangen wand-vloer, binnen- en buitenhoeken, randen, hollijsten en gecompliceerde details, zoals buisdoorvoeren, vloerinlaten enz.

Samenstelling:

ARDEX BM-T 10 is een aan beide zijden sterk zelfklevende, elastische dichtingsband van elastomeer-bitumenrubber (identiek aan het materiaal van de koude zelfklevende baan ARDEX BM).

Vorbereiding van de ondergrond:

De instructies in het technisch informatieblad voor ARDEX BM koude zelfklevende baan (KSK) moeten in acht worden genomen.

Verwerking:

ARDEX BM-T 10 lasband onmiddellijk vóór de verwerking opslaan bij ruimtetemperatuur (ca. +20 °C). Zowel een te koele als een te warme opslag hebben een ongunstig effect op de verwerkingseigenschappen van de dichtbaan.

De aaneenasband op een ondergrond van planken met een scherp mes op de vereiste grootte resp. lengte snijden en weer oprollen. De aaneenasband wordt terwijl het bescherm papier er tegelijkertijd wordt afgetrokken, over het volledige oppervlak met de ondergrond verlijmd.

Op muren verticaal van boven naar beneden aanbrengen. Daarbij moeten de volgende stappen worden aangehouden:

- Bescherm papier langzaam en gelijkmatig eraf trekken en oprollen.
- Dichtfolie met de klevende kant op de ondergrond leggen en het bescherm papier verder eraf trekken.
- In dezelfde werkstap met b.v. een borstel of een doek vanuit het midden aandrukken, zodat vouwen en luchtbellens tussen ondergrond en folie vermeden worden en opdat een goede onmiddellijke hechting wordt bereikt.

Daarna krachtig aandrukken b.v. met een rubberrol.

De verdere afdichting met ARDEX BM koude zelfklevende baan kan onmiddellijk na het aanbrengen van de aaneenasband gebeuren. Eerst het beschermfolie eraf trekken.

Instructies in het technisch informatieblad voor ARDEX BM in acht nemen.

Opmerking:

Verwerkingstemperatuur van –5 °C tot +30 °C.

ARDEX BM-T 10 moet rechttop getransporteerd en opgeslagen worden. Tot aan de verwerking moet de dichtband tegen druk, zonlicht, vorst, warmte en vocht beschermd worden.

Bij zomerse temperaturen tot aan de verwerking opslaan in koele ruimtes. Bij lage temperaturen opslaan op de juiste temperatuur.

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnorm:

| | |
|--|--|
| Breedte: | ca. 10 cm |
| Dikte: | ca. 1 mm |
| Gewicht: | ca. 1 kg/m ² |
| Verwerkings-temperatuur: | –5 °C tot +30 °C |
| Temperatuurbestendigheid (DIN 52123): | +70 °C |
| Scheuroverbrugging (E DIN 28052-6): | 5 mm |
| Koudbuigproef (DIN 52123, 12): | –30 °C |
| Brandgedrag (DIN 4102): | materiaalklasse B2 |
| Kenmerking volgens GefStoffV: | geen |
| Verpakking: | rollen, 10 cm breed, rollengte 20 m |
| Opslag: | rechttop staand, koel, beschermd tegen licht. Kan in droge ruimtes ca. 12 maanden in de originele verpakking worden opgeslagen. |