



OM GEGRONDE REDENEN

---

# ARDEX FIX

## Supersnelle egalisatie

---

met ARDURAPID-effect

Cementbasis

Reparatie-egalisatie met finish-karakter op de vloer

Na 30 minuten te beleggen

Bespaart de voorstrijk

Snel hard

Snel droog

Tot op 0 mm af te werken

Voor het vullen van gaten en sleuven

Voor het uitvlakken en bijwerken  
van hoogteverschillen en oneffenheden

Voor plaatselijke egalisaties



Reg.No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd  
kwaliteitsmanagementsyste  
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
58430 Witten · Postbus 6120  
DUITSLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-299  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.nl, www.ardex.be

# ARDEX FIX

## Supersnelle egalisatie



met ARDURAPID-effect, dat zorgt voor een snelle hydraulische uitharding en volledig kristallijne waterbinding.

### Toepassing:

Repareren van ondergronden voor het beleggen met vloerbedekkingen.

Vullen van gaten en sleuven.

Uitvlakken van hoogteverschillen bij vloeren, spaanplaten en andere bouwplaten.

Egaliseren van oneffenheden op cementdek- en anhydritevloeren, gietasfalt, betonvloeren, spaanplaten en tegelvloeren.

Plaatselijke egalisaties om fouten en aanzetten in oude en nieuwe egalisatielagen weg te werken.

Als egalisatielaag in te zetten in diktes van 0 tot 4 mm.

Voor binnen.

### Samenstelling:

Speciale cementen, goed dispergerende kunststofpoeder en zeer fijne vulstoffen.

Bij het mengen met water ontstaat een standvastige mortel, die ca. 5 minuten lang te verwerken is en al na 30 minuten door hydratatie vast is.

### Vorbereiding van de ondergrond:

ARDEX FIX hecht praktisch niet te verwijderen op normaal in de bouw voorkomende ondergronden.

De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig, ruw en vrij van oplosmiddelen zijn.

Oude lijmresten moeten vast aan de ondergrond hechten en zelf voldoende sterk zijn.

Op kunststof of gelakte ondergronden is een voorstrijk met ARDEX P82 nodig.

In geval van twijfel een proef opzetten.

### Verwerking:

Slechts zoveel mortel mengen als binnen de verwerkingstijd van ca. 5 minuten verwerkt kan worden.

In een schone mengemmer doet men zuiver water en mengt door krachtig te roeren zoveel poeder dat er een klontenvrije mortel ontstaat. Voor het mengen van 1 kg ARDEX FIX is ongeveer 0,33 l water nodig. De mortel is bij +18 °C tot +20 °C ca. 5 minuten lang te verwerken. Lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd, hogere verkorten deze.

Op niet-zuigende ondergrond moet men de ARDEX FIX minstens 1 mm dik opbrengen. Reeds verharde egalisatie kan men nogmaals met frisse ARDEX FIX nagletten.

Het leggen van de bedekking is na 30 minuten mogelijk. Bij het leggen van parket moet men de droging, ca. 1 dag, afwachten.

ARDEX FIX bij temperaturen boven +5 °C verwerken.

### Opmerking:

Buiten en in permanent natte ruimtes kan men ARDEX FIX niet gebruiken.

Grootschalige egalisaties en bij laagdiktes boven 4 mm moet men ARDEX K15 NEU of ARDEX E70 gebruiken.

### Opmerking:

Bevat cement. Irriteert de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen en een arts raadplegen.

Bij het werk geschikte veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril/gezichtsbescherming dragen.

In afgebonden toestand fysiologisch en ecologisch zonder gevaar.

GISCODE ZP 1 = produkt op basis van cement, chromaatarm.

### Technische gegevens volgens ARDEX-Kwaliteitsnorm:

**Mengverhouding:** ca. 0,33 l water : 1 kg poeder of  
ca. 1,65 l water : 5 kg poeder of  
ca. 1 deel water : 3 1/2 delen poeder

**Soortelijk gewicht:** ca. 0,86 kg/l

**Mortelgewicht:** ca. 1,5 kg/l

**Verbruik:** ca. 1,15 kg poeder per m<sup>2</sup> en mm  
De inhoud van een 5 kg zak is voldoende bij 1 mm laagdikte voor ca. 4,4 m<sup>2</sup>

**Verwerkingstijd (+20 °C):** ca. 5 min.

**Beloopbaar (+20 °C):** ca. 30 min.

**Belegbaar (+20 °C):** na ca. 30 min.

**Kogeldrukhardheid:** na 1 dag ca. 20 N/mm<sup>2</sup>  
na 7 dagen ca. 37 N/mm<sup>2</sup>  
na 28 dagen ca. 40 N/mm<sup>2</sup>

**Geschikt voor stoelrollen:** ja

**Geschikt op vloerverwarming:** ja

**Verpakking:** zakken met 5 kg netto, verpakt per 4 stuks emmer met 5 kg netto

**Opslag:** ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakkingen in droge ruimtes

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.